

ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

I издание

Разработано на совещании VI Комиссии ОСЖД
в Лейпциге 18-27.3.1968 г.

Дата вступления в силу 29.8.1972 г.

Примечания: Памятки О+Р-591/1 и
О+Р-591/2 аннулируют памятку О-591,
I издание от 30.10.1961 г., которая теряет свою силу

O+P
591/1

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на деревянные плоские поддоны размером
800 x 1200 мм с грузоподъемностью
1 000 кг

I. Конструкция

Поддоны должны изготавливаться по прилагаемым чертежам. На чертежах указаны основные размеры поддонон и образующих их деталей с соответствующими допусками. Конструкция поддонон должна позволять их штабелирование в 4 яруса.

2. Используемая древесина

+ Дорогам рекомендуется применять преимущественно такие поддоны, у которых крайние доски нижнего и верхнего настила изготовлены из дерева твердых пород. Спецификация на дерево приводится в перечне деталей в прилагаемых чертежах.

Чертеж, лист № I (приложение 1), действителен для поддонон, у которых в качестве соединяющего материала применяются специальные гвозди и колодки, которых изготовлены из мягкой древесины.

Приводится два варианта изготовления, которые позволяют каждой стране изготавливать поддоны в соответствии с имеющимися породами деревьев.

Вариант 1. Все основные узлы поддонона изготовлены из дерева мягких пород.

Вариант 2. Крайние доски верхнего и нижнего настилов изготовлены из дерева твердых пород, а все остальные части - из дерева мягких пород.

Чертеж, лист № 2 (приложение 2), действителен для поддонон, у которых в качестве соединения

употребляются шурупы и колодки которых изготовлены из древесины твердых пород.

Внутренние и средние доски погрузочного верхнего настила изготавливаются из мягкой древесины, все остальные детали поддона - из твердого дерева, с тем исключением, что для изготовления колодок может быть допущен тополь.

3. Качество древесины

3.1 Общие положения

Дерево должно быть здоровым и не иметь следующих пороков:

- гниль
- грибок
- морозобойные трещины
- сухая гниль
- следы вмятин и ударов
- свилеватость
- наросты
- дикие волокна
- врастание коры
- иностранные тела

Разрешаются качественные недостатки в нижеприведенных границах.

3.2 Содержание влаги

Дорога, как получатель, определяет допускаемую степень влажности, которая ни в коем случае не должна превышать 22% от веса сухого дерева.

3.3 Обзол

Обзол допускается на одной грани доски с тем условием, чтобы в перпендикулярном измерении он не превышал 15 мм.

На внешних граних крайних досок верхнего и нижнего настилов обзол не допускается.

3.4 Сучки - общие положения

Определение понятия сучка при изготовлении поддона приводится в прилагаемом тексте (дополнение № 1 - приложение 3). Сучки допускаются в следующих пределах:

3.4.1 Не учитываются:

- поверхностные сучки размером до 5 мм, расположенные на боковых граниях;

- сучки, размеры которых на поверхности составляют менее 10 мм.

Указанные размеры относятся к одиночным нормальным сучкам. В группе сросшихся между собой сучков этот размер увеличивается в 2 раза.

Отверстия сучков, выпавших при обработке досок, должны быть заделаны пробками на водостойком клее. При наличии группы частично сросшихся между собой сучков их размеры не должны превышать 15 мм.

3.4.2 Сучки на поперечных досках

Допускаемые размеры

- a) отдельных сучков: общий размер сучка не должен превышать на поверхности и боковой стороне доски $1/4$ её ширины;
- b) группы сучков: суммарные размеры группы сучков на поверхности, а также на обеих боковых сторонах доски не должны превышать $1/3$ её ширины.

3.5 Трещины

В колодках допускаются отдельные поверхностные трещины, возникающие в результате сушки. В доске допускается одна продольная сквозная трещина, если её длина не превышает ширину доски.

3.6 Цвет

Допускаются изменения естественной окраски и сероватый оттенок, которые соответствуют определенному периоду года.

3.7 Смоленные карманы

Смоленные карманы не допускаются на внешних сторонах крайних досок верхнего и нижнего настилов. В остальных случаях допускаются поверхностные смоленные карманы:

- в досках длиной не более 50 мм
- в колодках длиной не более 30 мм

3.8 Наклон древесных волокон

Наклон древесных волокон не должен превышать:

- 5% в досках,
- 20% в колодках.

3.9 Поражения насекомыми

Поражения насекомыми не допускается ни у каких пород дерева за исключением тополя.

- 4 -

У древесины тополя допускается:

а) в колодке: одно отверстие от древесного кучка с максимальным диаметром 10 мм

б) в доске: два отверстия от древесного кучка с диаметром по 10 мм каждое и глубиной не более 5 мм.

3.10 Заболонная древесина

- тропические породы дерева:
заболонная древесина не допускается
- остальные породы лиственных деревьев:
заболонная древесина допускается в том случае, если ее размеры не превышают $1/4$ ширины и $1/2$ толщины доски
- древесина хвойных пород:
заболонная древесина допускается без ограничения.

4. Обработка древесины

4.1 Доски

Погрузочная и опорная площадь поддона должна быть необстроганной. Доски изготавливаются из одного куска.

4.2 Колодки

При необходимости строгание опорных поверхностей колодок производится после их сушки.

Применение только ядра древесины допускается лишь для цельных колодок. Применение древесины с ядром внутри допускается не более чем для 3 колодок из 9 колодок поддона (прежде всего у больших колодок).

Применение склеенных колодок допускается только при использовании водостойкого клея. Волокна в колодках должны быть параллельны продольной оси поддона.

4.3 Скос

Скос, указанный на чертежах, должен быть выполнен на верхних гранях средней доски и на крайних досках нижнего настила, а также на 4-х углах поддона.

+ Вместе с тем рекомендуется скос для нижних и верхних граней крайних досок верхнего настила.

5. Сборка

Для колодок из мягких пород дерева следует применять при сборке поддона специальные гвозди. Для колодок из твердого дерева или тополя могут при сборке применяться шуруны для дерева.

Все гвозди и шуруны извертываются перпендикулярно. Головки гвоздей не должны выступать. Концы гвоздей, забитых в погрузочный пол в местах, под которыми нет колодок, загибаются на лицевых сторонах поперечных досок перпендикулярно к направлению волокон. Все специальные гвозди подвергаются фосфатированию (обработке фосфатной кислотой), а затем сушка на воздухе.

6. Приемка

При приемке поддонов каждая дорога гарантирует, что её соблюдены настоящие нормы (технические условия). Приемщик ставит на поддоне своё контрольное клеймо.

7. Обозначение

Поддоны должны на своих продольных сторонах, а именно на видимых поверхностях угловых колодок, иметь следующие обозначения:

- на правой угловой колодке: знак ВИР
- на левой угловой колодке: трафарет дороги, принятой поддон от изготовителя.

Эти знаки следует эмалировать, высота букв должна быть по меньшей мере 40 мм.

+8. Условия или испытания

(См. дополнение № 2) - Приложение 4.

Приложение 5 О-Р-591/1
Дополнение № 1

Определение понятия сучка в древесинах

1. Размеры сучка на торной разрезной поверхности

Размеры сучков в заготовках устанавливаются по расстоянию между наружными и контуру сучка, параллельными продольной оси сортимента. Если сучок расположен на краю от верхней к нижней ее поверхности, то в этом случае его размер определяется расстоянием между наружной и контуру сучка, проведенной параллельно граням заготовки.

2. Здоровые сечения

2.1. Здоровое сечение

Сечение сучка считается здоровым, если это сечение не имеет гнили, следов повреждений и не отколено при подавлении смолы.

2.2. Сечение с изъяном

Сечение сучка считается гнильным при наличии гнили, занимющей не более 1/3 его площади. Если эта гниль занимает большую площадь, то сучок считается гнильным.

2.3. Здоровые сучки и их сечения

Сечение сучка или сучка называется здоровым, если древесина сучка без признаков гнили, светится в темнокрасной древесине.

Сучок считается здоровым в случае, если одно из двух его видимых сечений является здоровым, а второе может быть здоровым или поврежденным.

3. Виды срастания сучков и их сечений


По степени срастания с окружающей древесиной сучки и их сечения делятся на сросшиеся, частично сросшиеся и несросшиеся.

- a) Сросшиеся - годовые слои сучка срослись с окружающей древесиной на протяжении не менее 3/4 периметра разреза сучка (для сухой древесины) и по всему параметру (для сырой древесины).
- b) Частично сросшиеся - годовые слои сучка состоят из одного целого с окружающей древесиной на протяжении не менее половины периметра разреза сучка.
- v) Несросшиеся - годовые слои сучка не срослись с окружающей древесиной или срослись с ней лишь на протяжении 1/4 периметра разреза сучка.


Приложение Э ОдР-591/Г
- 2 - Дополнение № 1

Сучки считаются сросшимися между собой в следующих случаях:

1. Все их сечения в сухой древесине являются частично сросшимися.
2. Одно из их сечений является сросшимся, а остальные сечения, если они имеются, являются частично сросшимися или даже нesросшимися.



Ansicht von unten Вид снизу



Elasticity No. 1


五〇四

Page 1 04B-591/7

Приложение I О-Р- 591/1

Untolerierte Massen entsprechend den nationalen Standards über Herstellungstoleranzen



Параметры, которые не входят в допуски, соответствуют национальным нормам производственных допусков



Schnitt A-L

Papéis

Stück- zhl. K-BO штук	Ind. Nr. # дет.	Bezeichnung der Teile und Hauptmasse in mm Размеры деталей в мм	Stahl Steel	Stahl Steel
33	10	Heftnagel 60 x 2,5 Уголок, гвоздь со штами, решетка, головкой 060x25	- Stahl Сталь	Stahl Steel
45	9	Schraubenriegel 1,5 Drehungen am 90 mm Länge 90 x 3,5 Сдел. гвоздь 90х3,6. 1,5 оборота на длину 90 мм	Stahl Сталь	Stahl Steel
3	8	Klotz 145 x 145 x 78 Колотка 145 x 145 x 78	Tanne Kiefer	Tanne Kiefer
6	7	Klotz 145 x 100 x 78 Колотка 145 x 100 x 78	Fichte Pichte	Fichte Pichte
2	6	Deckmittelbrett 1200 x 100 x 22 Доска верхнего настила	Pappel oder Lärche	Pappel oder Lärche
1	5	Deckmittelbrett 1200 x 145 x 22 Доска средняя верхнего настила 1200x145x22	Eibe Сосна	Eibe Сосна
3	4	Querrett 800 x 145 x 22 Ноперечная доска 800x145x22	Липа Сосна	Липа Сосна
1	3	Bodenmittebrett 1200 x 145 x 22 Доска опорная средняя 1200x145x22	Лихта Тополь или Ин滋味нича	Лихта Тополь или Ин滋味нича
2	2	Deckrandbrett 1200 x 145 x 22 Доска крайняя верхнего настила 1200x145x22	Akazie, Липа, ясень	Akazie, Липа, ясень
2	1	Bodenrandbrett 1200 x 100 x 22 Доска спорная крайняя 1200x100x22	Граб Ясень	Граб Ясень
Stück- zhl. K-BO штук		Normal Nr. 1 вариант исполнения		
Ind. Nr. # дет.		Material Nr. 1 материал исполнения		
		Bezeichnung - Anlage 1 Чертеж-Бланкетка 1		
		Zeichnung - Anlage 1 Чертеж-Бланкетка 1		



Blatt Nr.2 Anlage 2 O+P-591/1

Лист № 2 Приложение 2 О+Р-591/1

Untolerierte Masse entsprechend den nationalen Standards über Herstellungstoleranzen

Параметры, которые не входят в допуски, соответствуют национальным нормам производственных допусков.

Schnitt A-A

Разрез

Stückzahl К-во штук	Art. № дет.	Bezeichnung der Teile und Hauptmasse in mm Размеры деталей в м/м	Material	Material
18	10	Senkholzschraube 5 x 40 Шуруп	Stahl	Сталь
42	9	Senkholzschraube 6 x 90 Шуруп	Stahl	Сталь
3	8	Klotz 145 x 145 x 78 Колодка 145x145x78	Pappel, Eiche	Тополь, дуб
6	7	Klotz 145 x 100 x 78 Колодка 145 x 100 x 78	Esche oder Buche	ясень или бук
2	6	Deckenmittelpunkt 1200 x 100 x 22 Доска верхнего настила 1200 x 100 x 22	Tanne, Kiefer oder Fichte	Ель, сосна или пихта
1	5	Deckenmittelpunkt 1200 x 145 x 22 Доска средняя верхнего настила 1200x145x22		
3	4	Querblech 800 x 145 x 22 Поперечная доска 800x145x22	Eiche	Дуб, ясень или бук
1	3	Bodenmittelpunkt 1200 x 145 x 22 Доска опорная средняя 1200 x 145 x 22	Esche oder Buche	
2	2	Deckrandblech 1200 x 145 x 22 Доска крайняя верхнего настила 1200x145x22		
2	1	Bodenrandblech 1200 x 100 x 22 Доска опорная крайняя 1200 x 100 x 22		
Flachpalette aus Holz 800 x 1200 mm 4-wegig, die Verbindung mit Schrauben Плоский деревянный поддон 800 x 1000 мм Четырехзаходный с соединениями на шурупах		Zeichnung - Anlage 2 Чертеж-Приложение 2		

Дополнение № 2

Настоящая рекомендация по стандартизации условий для испытания распространяется на плоские деревянные поддоны, предназначенные для механизированного перемещения, погрузки, разгрузки и складирования штучных грузов транспортируемых в международной сообщении по железным и морским дорогам и водным путям.

I. Общие требования

- I.1 Испытания поддонон на прочность разделяются на типовые и контрольные.
- I.2 Типовым испытаниям подвергаются поддоны:
до начала серийного производства;
в процессе серийного производства при изменениях конструкции или технологического процесса их производства.
Количество поддонон, подвергаемых типовым испытаниям, должно быть не менее двух для каждого типо-размера.
- I.3 Контрольным испытаниям подвергаются поддоны серийного производства.
Количество поддонон, отбираемых для контрольных испытаний, устанавливается условиями поставки.
- I.4 В состав типовых испытаний каждого образца поддонон входят испытания:
на изгиб;
на штабелирование верхнего настила;
на штабелирование нижнего настила;
прочности конструкции поддона в целом;
прочности конструкции крайних элементов верхнего настила.
- I.5 В состав контрольных испытаний каждого образца поддонон входят испытания:
на изгиб;
на прочность сборки поддона в целом.
- I.6 До испытания на прочность поддоны должны быть подвергнуты осмотру и обмеру. При осмотре и обмере проверяют соответствие поддонон требованиям памятки ОСЭД, национальных стандартов, действующих в странах рабочих чертежей и технических условий.

Приложение 4 О+Р-597/1


Дополнение Р 2

- 2 -

2. Методы испытаний

2.1 Испытание на изгиб

Поддон устанавливается нижней поверхностью зеркного настила на две горизонтальные опоры, параллельные ширине поддона. Ширина опор должна быть 50 мм, а длина - не менее ширины поддона (черт. I): внутри - для поддонов без выступов и снаружи - для поддонов с выступами.



Черт. I

Приложение 4

О+Р-591/1

Пополнение № 2

- 3 -

К середине поверхности верхнего настила поддона через брус шириной 100 мм., устанавливаемый параллельно ширине поддона, прилагают нагрузку, равную Р (R – номинальная грузоподъемность поддона согласно рекомендации по стандартизации РС 372-6523 "Поддоны плоские. Типы, основные размеры и параметры") и удерживают в течение 30 мин., после чего под бруском измеряют прогиб верхнего настила. Опоры и брус, воспринимающие и передающие нагрузку, не должны иметь деформаций, искажающих результаты испытания.

Затем нагрузку снимают и измеряют величину остаточного прогиба.

Для четырехзаходных поддонов испытание должно проводиться в том же порядке.

Опыт и передающий нагрузку брус должны быть расположены параллельно длине поддона.


Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если:

максимальный прогиб верхнего настила под нагрузкой в любом месте не превышает 1,6% от I для поддонов без выступов и 1,5% от I для поддонов с выступами;

остаточный прогиб верхнего настила после снятия нагрузки не превышает 0,3% от I;

нет повреждений, поломок деталей или нарушений плотности их соединений.

2.2 Испытание на штабелирование верхнего настила (черт.2).



Черт.2

Поддон устанавливают нижним настилом на горизонтальную поверхность.

На верхний настил поддона над серединами проемов для вилочных захватов укладывают параллельно ширине поддона два деревянных бруска шириной 50 мм и длиной не менее ширины поддона. Через бруски прилагают нагрузку, равную 2,5 Р, которую удерживают в течение 50 мин., после чего измеряют прогиб верхнего настила.

Бруски, передающие нагрузку, при испытании не должны иметь деформаций, искажающих результаты испытаний.

Затем нагрузку снимают и измеряют остаточный прогиб верхнего настила.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если:

максимальный прогиб верхнего настила под нагрузкой в любом месте не превышает 2% от расстояния между средними и крайними лежнями;

остаточный прогиб после снятия нагрузки не превышает для деревянных поддонов 0,5% от расстояния между средними и крайними лежнями или брусками;

нет повреждений или поломок элементов поддона.

2.3 Испытание на штабелирование нижнего настила.

Поддон устанавливают верхним настилом на горизонтальную поверхность.


Приложение 4 0-Р-591/1

- 5 - Дополнение № 2

Порядок проведения испытания и результаты испытаний нижнего настила устанавливаются такими же, как и при испытаниях верхнего настила (п.2.2). Для поддонов с одинаковыми настилами нагрузка при испытании принимается равной 2,5 Р, а для поддонов с окнами - 1,8 Р.

2.4 Испытание на прочность сборки поддона в целом

Поддон подвешивается так, чтобы одна из диагоналей верхнего настила была перпендикулярна к горизонтальной поверхности плиты (цементной или металлической), а противоположный подвешиваемому угол находился от указанной поверхности на расстоянии 1000 ми (черт.3).



Поддон освобождают и дают ему возможность свободно упасть точно на угол.

Испытания проводят шесть раз с падением поддона на один и тот же угол.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если уменьшение диагонали поддона после испытания не превышает 2,5% от ее первоначальной длины, а поломы деталей отсутствуют.

Местные деформации около угла, на который падает поддон, не принимаются во внимание, если они находятся на расстоянии менее 50 ми от указанного угла.

3. Оформление результатов испытаний

3.1 Результаты типовых испытаний оформляют документом, который должен содержать:

результаты осмотра и обмера поддонов;

краткое описание испытания (оборудования и схемы испытания);

Дополнение № 2

протоколы испытаний;
заключение по результатам испытаний.

К документу должен быть приложен рабочий чертеж поддона.

3.2 Документы по результатам типовых испытаний должны направляться потребителям поддонов по его требование.

3.3 Результаты контрольных испытаний заносятся в журнал, в котором должно быть указано:

тип, основные размеры и дата выпуска поддона,
дата испытаний,
результаты осмотра и обмеров,
результаты испытаний,
заключение о годности поддонов.

Сведения, заносимые в журнал, должны подписывать-
ся ответственными за проведение испытаний.