

ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (ОСЖД)

I издание

Разработано совещанием экспертов V Комиссии ОСЖД
Таллинн, 17-19 августа 1999 г.

Утверждено совещанием V Комиссии ОСЖД
Варшава, 4-8 октября 1999 г.

P
773/5

Дата вступления в силу: 08 октября 1999 г.

Примечание:

**МЕТОДЫ
РАСЧЕТА СОСТАВА РАСТВОРА И
БЕТОНА ДЛЯ ОБВОДНЕННЫХ ТОННЕЛЕЙ**

1. Общие положения

Настоящая памятка содержит основные положения по определению оптимальных составов раствора и бетона, обеспечивающих максимальную водонепроницаемость, морозостойкость и трещиностойкость и предназначенных для ремонта и строительства тоннельных сооружений в обводненных условиях.

Составы раствора предназначены для герметизации швов в сборных железобетонных и каменных обделках. Составы бетона предназначены для изготовления сборных и монолитных элементов тоннельных обделок, для заделки вывалов в каменных обделках.

Определение оптимального состава раствора и бетона включает определение свойств исходных составляющих, расчет состава и его корректировку опытным путем.

В качестве вяжущего используют портландцемент или его разновидности, в качестве заполнителей – песок кварцевый крупностью до 5 мм и щебень из плотных магматических горных пород фракции 5-20 мм в соответствии с действующими стандартами.

Определение состава выполняют для песка и щебня в сухом состоянии.

Определениеnominalnogo состава по 4.1 предназначено для бетонов максимальной прочности, водонепроницаемости и морозостойкости из жестких бетонных смесей, по 4.2 – для бетонов заданной прочности.

2. Определение свойств составляющих раствора и бетона

2.1. В соответствии с действующими стандартами на методы испытаний определяют:

- истинную плотность цемента, песка и щебня - ρ_c , ρ_s и ρ_{sh} , соответственно, кг/м³;
- насыщенную плотность песка и щебня - ρ_s^w и ρ_{sh}^w , соответственно, кг/м³;
- пустотность песка и щебня – V_s и V_{sh} , соответственно, отн.ед.;
- зерновой состав песка и щебня;
- активность цемента R_a , МПа.

При применении бездобавочного портландцемента допускается принимать $\rho_c = 3100$ кг/м³, а для портландцемента с минеральными добавками и других разновидностей портландцемента – по данным Документа о качестве на партию цемента. Активность цемента допускается принимать по данным Документа о качестве на партию цемента.

2.2. По данным о зерновом составе песка и щебня определяют средний размер зерен наибольшей фракции песка и щебня d_s и d_{sh} , соответственно, м. Определяют средний размер частиц наибольшей фракции цемента d_c , м.

2.3. Определяют оптимальные значения коэффициентов раздражки зерен щебня $\alpha_{\text{опт}}$ и песка $\mu_{\text{опт}}$ по формулам:

$$\alpha_{\text{опт}} = 2,1 \cdot \left(1 + \frac{d_n}{d_u} \right)^3 - 1,1, \quad (1)$$

$$\mu_{\text{опт}} = 2,1 \cdot \left(1 + \frac{d_n}{d_u} \right)^3 - 1,1, \quad (2)$$

3. Определение состава раствора максимальной прочности, водонепроницаемости и морозостойкости

3.1. Определяют расход песка на 1 м³ раствора по формуле:

$$P = \frac{1}{\frac{\mu_{\text{опт}}}{\rho_n''} \cdot V_n + \frac{1}{\rho_n}}, \text{ кг.} \quad (3)$$

3.2. Определяют оптимальное значение водоцементного отношения B/C с учетом водопотребности песка и обеспечения истинного значения $(B/C)_{\text{ист}} = 0,25$.

3.3. Определяют расход цемента на 1 м³ раствора по формуле:

$$C = \frac{1 - \frac{P}{\rho_n}}{\frac{1}{\rho_u} + \frac{1}{\rho_s} \cdot \frac{B}{C}}, \text{ кг,} \quad (4)$$

где ρ_n – плотность воды, 1000 кг/м³.

3.4. Определяют расход воды на 1 м³ раствора по формуле:

$$B = C \cdot \frac{B}{C}, \text{ кг.} \quad (5)$$

3.5. Опытным путем определяют расход добавки-суперпластификатора с учетом требуемой удобоукладываемости растворной смеси.

4. Определение состава бетона

4.1. Определение состава бетона максимальной прочности, водонепроницаемости и морозостойкости

4.1.1. Определяют расход щебня и песка на 1 м³ бетона по формулам, соответственно:

$$\text{III} = \frac{1}{\frac{\alpha_{\text{ном}}}{\rho_{\text{ш}}} \cdot V_{\text{ш}} + \frac{1}{\rho_{\text{п}}}}, \text{ кг.} \quad (6)$$

$$\Pi = \frac{1 - \frac{\text{III}}{\rho_{\text{п}}}}{\frac{\mu_{\text{ном}}}{\rho_{\text{п}}} \cdot V_{\text{п}} + \frac{1}{\rho_{\text{п}}}}, \text{ кг.} \quad (7)$$

4.1.2. Определяют оптимальное значение водоцементного отношения $B/\text{Ц}$ с учетом водопотребности песка и щебня и обеспечения истинного значения $(B/\text{Ц})_{\text{ист}} = 0,25$.

4.1.3. Определяют расход цемента на 1 м³ бетона по формуле:

$$\text{Ц} = \frac{1 - \frac{\text{III}}{\rho_{\text{ш}}} - \frac{\Pi}{\rho_{\text{п}}}}{\frac{1}{\rho_{\text{ш}}} + \frac{1}{\rho_{\text{п}}} \cdot \frac{B}{\text{Ц}}}, \text{ кг.} \quad (8)$$

4.1.4. Определяют расход воды на 1 м³ бетона по (5).

4.1.5. Опытным путем определяют расход добавки-суперпластификатора с учетом требуемой удобоукладываемости бетонной смеси.

4.2. Определение состава бетона заданной прочности

4.2.1. Определяют расход щебня и песка на 1 м³ бетона по (6) и (7), соответственно.

4.2.2. Определяют водоцементное отношение с учетом требуемой прочности бетона при сжатии на 28 сутки твердения R_{28} МПа, по формулам:

$$\frac{B}{\text{Ц}} = \frac{AR_{28}}{R_6 + 0,5AR_{28}} \text{ при } B/\text{Ц} \geq 0,4, \quad (9)$$

$$\frac{B}{\text{Ц}} = \frac{A_1 R_{28}}{R_6 - 0,5AR_{28}} \text{ при } B/\text{Ц} < 0,4, \quad (10)$$

где A и A_1 – эмпирические коэффициенты качества заполнителя.

4.2.3. Определяют расход цемента на 1 м³ бетона по (8).

4.2.4. Определяют расход воды на 1 м³ бетона по (5).

4.2.5. Опытным путем определяют расход добавки-суперпластификатора с учетом требуемой удобоукладываемости бетонной смеси.

5. Корректировка состава бетона и раствора

Корректировку состава бетона и раствора производят опытным путем в соответствии с существующими правилами подбора состава.

При подборе состава бетона в производственных условиях следует руководствоваться «Инструкцией по подбору составов растворов и бетонов для тоннельных сооружений», имеющейся в Укрзализинце.